

**NL 592 00***Seladora Universal - Selador Acabamento**Interior***Características:**

Indicada para móveis como: armários de quarto, camas, cadeiras, portas etc. (que não tenham nenhum contato com água e sol). Fácil de aplicar, secagem rápida, boa cobertura dos poros.

**Acabamento:** sedoso**Viscosidade/Consistência:**  $25 \pm 2$ " CF6 - a 25°C**Densidade:**  $0,918 \pm 0,020$  g/cm<sup>3</sup>**Sólidos:**  $24,773 \pm 2\%$ **Brilho:**  $50 \pm 10$  gloss**Armazenagem:**

Manter o produto com a embalagem fechada, sem danos por ação química, física ou outros agentes, em local coberto, à sombra, seco e ventilado.

**Prazo de validade:** Verificar o prazo de validade que consta na embalagem do produto.**Recomendações:**

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

**Preparação da Superfície:**

**1ª Primeira Pintura:** observar se é necessário aplicar massa em buracos ou fissuras na madeira. Utilize a massa (YL 1424-cores) com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superfície mais lisa. Em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento. Deixar limpa, seca e isenta de partículas soltas. Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo (ex. óleo de linhaça) remova-o com Thinner DN 4280, DN 4288 ou Super Removedor DD 494. Promova um lixamento adequado.

**Repintura:** Pinturas em boas condições, lixar com lixas 240 ou 280, remover resíduos de pó e aplicar o verniz. Pintura que apresentam fissuras ou partículas soltas recomenda a completa remoção com Super Removedor DD 494 e proceder conforme pintura nova.

### **Preparação do produto:**

Boneca: para a 1ª demão diluir no máximo 30%, com Thinner Especial DN 4280 ou Thinner Profissional DN 4288. Na demão final, diluir de 80 a 100%.

Pistola: diluir de 80 a 100%.

### **Aplicação:**

Boneca: Aplicar de 3 a 4 demãos no máximo, com lixamento entre demãos – lixa grana 280/320.

Pistola: Aplicar no máximo 3 demãos, com lixamento entre demãos – lixa grana 280/320.

Na última demão, procure acabar sempre com verniz. Na parte interna dos móveis pode ficar na última demão de seladora, porém sem lixar. E sobre a Seladora Universal podem ser aplicados nossos vernizes Nitro Brilhante NB 9104 00 ou Sintelack SB 2333 00.

OBS. Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40°. C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%

### **Tempo de Secagem**

Entre demãos: 1 hora

Completa: 24 horas

### **Rendimento:**

Pistola – 20 m<sup>2</sup> por galão/demão

Boneca - 86 m<sup>2</sup> por galão/demão

Pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira. Considerar nas aplicações à pistola maior perda do produto, devido dispersão do produto durante a aplicação.

### **Conservação e limpeza:**

Para garantir a durabilidade do produto, aguardar 2 semanas para a limpeza da superfície pintada. Limpar com um pano levemente umedecido com água. Para limpeza dos utensílios de pintura utilizar um de nossos Thinners DN 4280 ou DN 4288.

**Advertências:**

- Não aplicar em móveis de exterior, o contato com a umidade e intemperismo provoca deslocamento do produto.
- Produto base nitrocelulose com interferência de temperatura, pode ficar menos resistente e grudar no empilhamento, por isso recomendamos atenção quanto as condições de armazenagem das peças com este tipo de acabamento.
- Nunca aplique produtos PU sobre selador Nitro, pois pode craquelar o filme.

**Composição básica:**

Solicite em nossa central de relacionamento 0800 702 6666 a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT - NBR 11702 - TIPO 4.1.1.6